

附件 1

TB/T 3138-2018 《机车车辆用材料阻燃技术要求》

第 1 号修改单

修 改 内 容

一、表 12

原条款：

表 12 通用橡胶材料阻燃要求及试验方法

项 目	要 求	试验方法
氧指数	≥29%	GB/T 10707
45° 角燃烧	不燃级	见附录 A
烟密度 （ $D_s(4)$ ，25kW/m ² ，有引燃）	≤200	GB/T 8323.2

修改为：

表 12 通用橡胶材料阻燃要求及试验方法

项 目	要 求	试验方法
氧指数	≥29%	GB/T 10707
45°角燃烧	难燃级	见附录A
烟密度 （ $D_s(4)$ ，25kW/m ² ，有引燃）	≤200	GB/T 8323.2